

# ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

DACHBIT 5 250 S 52 SBS



Висококачествен звършващ слой с SBS-модифицирана битум с изключително здрава и стабилна полиестерна армировка. Мембраната осигурява издръжлива бариера срещу вода и влага, като гарантира дългогодишна издръжливост.

Армировка: Полиестер и стъклофибър  
Горно покритие : минерална посипка  
Долно покритие : РЕ фолио  
Техническа спецификация на продукта:  
EN 13707:2004+A2:2009



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКА                         | СТОЙНОСТ                           | ХАРАКТЕРИСТИКА                        | СТОЙНОСТ                   |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| дължина                                | 6,0 м                              | якост на опън, надлъжно               | 800 N/50 мм                |
| ширина                                 | 1,0 м                              | якост на опън, напречно               | 600 N/50 мм                |
| дебелина                               | 5,2 мм                             | съпротивление на разкъсване, надлъжно | NPD                        |
| Количество на палет                    | 24 ролки / 144 м <sup>2</sup>      | съпротивление на разкъсване, напречно | NPD                        |
| реакция на външен огън                 | BROOF (T1), BROOF (T2), BROOF (T3) | устойчивост на статично натоварване   | UP TO 15 KG                |
| реакция на вътрешен огън               | RE 20, RE 30, REI 15, REI 20       | устойчивост на разкъсване, надлъжно   | 250 N                      |
| гъвкавост при ниска температура        | -15°C                              | устойчивост на разкъсване, напречно   | 200 N                      |
| съпротивление при повишена температура | +90°C                              | вредни вещества                       | не съдържа азбест и катран |

## ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Като горен слой в многослойни покривни системи.

## ПОВЪРХНОСТИ

Бетон със съдържание на влага не повече от 5%

Топлоизолационен слой

Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%

Съществуващо покривно покритие

## НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Газопламъчно

## ГАРАНЦИЯ

5 /пет/ години

## ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.

## ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 5 – 35 °C.

Повърхността трябва да бъде чиста, равна и без замърсители, обработена с подходящ битумен грунд или закрепена за подложен хидроизолационен слой.

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °C най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

Продуктът трябва да се монтира с надлъжно застъпване от най-малко 10 см и с напречно застъпване най-малко 15 см. При запечатване на наставките притиснете мембраната с валяк, така че да се почви изтичаща асфалтова маса.

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.