

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

IZOBIT OPTIMA BAZA 4 DUO



Висококачествен подложен слой, с изключително здрава и стабилна полиестерна армировка и DUO-технология - комбинация между два полимер-битумни компоненти. Мембраната осигурява издръжлива бариера срещу вода и влага, като гарантира дългогодишна издръжливост.

Армировка: Полиестер и стъклофибър
покрытие : РЕ фолио

Долно покритие : РЕ фолио

Техническа спецификация на продукта:

EN 13707:2004+A2:2009 ; EN 13969:2004/A1:2006 ;

EN 13969:2004 ; EN13970:2004 ;

EN13970:2004/A1:2006



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ	ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ
дължина	7,5	якост на опън, надлъжно	1000 N/50 мм
ширина	1,0 м	якост на опън, напречно	700 N/50 мм
дебелина	4,0 мм	съпротивление на разкъсване, надлъжно	600 N/50 мм
Количество на палет	24 ролки / 180 м ²	съпротивление на разкъсване, напречно	900 N/50 мм
реакция на външен огън	BROOF (T1), BROOF (T2), BROOF (T3)	устойчивост на статично натоварване	UP TO 15 KG
реакция на вътрешен огън	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20	устойчивост на разкъсване, надлъжно	200 N
гъвкавост при ниска температура	-25°C - TOP 15°C BOTTOM	устойчивост на разкъсване, напречно	200 N
съпротивление при повишена температура	+100°C	вредни вещества	не съдържа азбест и катран



ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Като долен слой в многослойни хидроизолационни системи.
Като влагоизолация и хидроизолация (тип А и Т)



ПОВЪРХНОСТИ

Бетон със съдържание на влага не повече от 5%

Топлоизолационен слой

Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%

Съществуващо покривно покритие



НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Газопламъчно



ГАРАНЦИЯ

15 /петнадесет/ години



ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина



ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.



ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 0 – 35 °С.

Повърхността трябва да бъде чиста, равна и без замърсители, обработена с подходящ битумен грунд или закрепена за подложен хидроизолационен слой.

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °С най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

Продуктът трябва да се монтира с надлъжно застъпване от най-малко 10 см и с напречно застъпване най-малко 15 см. При запечатване на наставките притиснете мембраната с валяк, така че да се почви изтичаща асфалтова маса.

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.