

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

IZOBIT GARDEN 42 SBS - кореноустойчива мембрана

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



IZOBUD®
EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

Специализирана мембрана, направена от висококачествен SBS-модифициран битум, обогатен със сертифицирани добавки, които предпазват от проникване на корени на растения и биологична корозия. Изключително издръжлива и стабилна мембрана, която осигурява дълготрайна защита от влага и корени.

Армировка: Полиестер и стъклофибър

Горно покритие : Минерална посипка

Долно покритие : PE фолио

Техническа спецификация на продукта:

EN 13707:2004+A2:2009

EN 13969:2004/A1:2006

EN 13969:2004



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ	ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ
дължина	7,5 М	якост на опън, надлъжно	1 000 N/50 мм
ширина	1,0 М	якост на опън, напречно	750 N/50 мм
дебелина	4,2 мм	съпротивление на разкъсване, надлъжно	700 N/50 мм
Количество на палет	20 ролки / 150 м ²	съпротивление на разкъсване, напречно	900 N/50 мм
реакция на външен огън	BROOF (T1), BROOF (T2), BROOF (T3)	устойчивост на статично натоварване	UP TO 20 KG
реакция на вътрешен огън	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20	устойчивост на разкъсване, надлъжно	350 N
гъвкавост при ниска температура	-25°C	устойчивост на разкъсване, напречно	350 N
съпротивление при повишена температура	+115°C	вредни вещества	не съдържа азбест и катран

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Като горен слой в еднопластова или многопластова хидроизолационна система, устойчив на корени на растения и биологична корозия.

ПОВЪРХНОСТИ

Бетон със съдържание на влага не повече от 5%

Топлоизолационен слой

Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Газопламъчно

ГАРАНЦИЯ

15 /петнадесет/ години

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 0 – 35 °C.

Повърхността трябва да бъде чиста, равна и без замърсители, обработена с подходящ битумен грунд или закрепена за подложен хидроизолационен слой.

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °C най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

Продуктът трябва да се монтира с надлъжно застъпване от най-малко 10 см и с напречно застъпване най-малко 15 см. При запечатване на наставките притиснете мембраната с валяк, така че да се почви изтичаща асфалтова маса.

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.