

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

IZOBIT MOST SBS - пътна / мостова



Специализирана мембрана с SBS-модифициран битум, устойчива на екстремни натоварвания, с устойчива полиестерна основа. Материалът отговаря на строгите изисквания, когато се касае за тежкотоварна хидроизолация на конструкции като пътища, паркинги и др.

Армивовка : Полиестер и стъклофибър
Горно покритие: Минерална посипка
Долни покритие: Термоустойчив филм
Техническа спецификация на продукта :
NTA IBDIM-KOT-2018/0236



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ	ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ
дължина	8,0 М	якост на опън, надлъжно	1000 N/40 мм
ширина	1,0 М	якост на опън, напречно	800 N/45 мм
дебелина	5,00 MM	съпротивление на разкъсване, надлъжно	500 N/40 мм
Количество на палет	15 ролки / 120 м ²	съпротивление на разкъсване, напречно	500 N/45 мм
реакция на външен огън	BROOF (T1)	устойчивост на статично натоварване	500 N
реакция на вътрешен огън	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20	устойчивост на разкъсване, надлъжно	250 N
гъвкавост при ниска температура	-20°C	устойчивост на разкъсване, напречно	150 N
съпротивление при повишена температура	+100°C	вредни вещества	не съдържа азбест и катран

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

За употреба в транспортното строителство, за хидроизолация на бетон, стоманобетон, настилки на мостове, инженерни конструкции

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 5 – 35 °С.

ПОВЪРХНОСТИ

Върху конструкции на метрото – ограничено до гари, тунели, мостове, виадукти и подземни надлези

Върху пътни и железопътни инженерни съоръжения – без никакви ограничения

Повърхността трябва да бъде чиста, равна и без замърсители, обработена с подходящ битумен грунд да се положи чрез залепване на един слой покривна мембрана върху циментово-бетонната

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Газопламъчно

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °С най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

ГАРАНЦИЯ

10 /десет/ години

Продуктът трябва да се монтира с надлъжно застъпване от най-малко 10 см и с напречно застъпване най-малко 15 см. При запечатване на наставките притиснете мембраната с валяк, така че да се почви изтичаща асфалтова маса.

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.