

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

IZOBIT POWER COOL WHITE 42 SBS

Висококачествен завършващ слой - с бяла, силно отразяваща минерална посипка, осигуряваща 12 пъти по висок индекс на слънчево отразяване.

Осигурява дълготрайност на покривното покритие. Намалява разходите за охлаждане на сградата.

Увеличава ефективността на фотоволтаичните панели.

Армивовка : Полиестер и стъклофибър

Горно покритие: Бяла минерална посипка

Долно покритие: РЕ фолио

Техническа спецификация на продукта :

EN 13707:2004+A2:2009

20 бр/150м² в пале



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА		СТОЙНОСТ	ХАРАКТЕРИСТИКА		СТОЙНОСТ
дължина		7,5 м	якост на опън, надлъжно		900 N/50 мм
ширина		1,0 м	якост на опън, напречно		700 N/50 мм
дебелина		4,2 мм	съпротивление на разкъсване, надлъжно		60%
Количество на палет		20 бр/150 м ²	съпротивление на разкъсване, напречно		65%
реакция на външен огън		BROOF (T1), BROOF (T2), BROOF (T3)	устойчивост на статично натоварване		NPD
реакция на вътрешен огън		RE 20, RE 30, REI 15, REI 20	устойчивост на разкъсване, надлъжно		300 N
гъвкавост при ниска температура		-28°C	устойчивост на разкъсване, напречно		350 N
съпротивление при повишена температура		+120°C	вредни вещества		не съдържа азбест и катран

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Като горен слой в еднослойни и многослойни хидроизолационни системи.

ПОВЪРХНОСТИ

Бетон със съдържание на влага не повече от 5%

Топлоизолационен слой

Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%

Съществуващо покривно покритие

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Газопламенно

ГАРАНЦИЯ

15 /петнадесет/ години

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 0 – 35 °C.

Повърхността трябва да бъде чиста, равна и без замърсители, обработена с подходящ битумен грунд или закрепена за подложен хидроизолационен слой.

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °C най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

Продуктът трябва да се монтира с надлъжно застъпване от най-малко 10 см и с напречно застъпване най-малко 15 см. При запечатване на наставките притиснете мембраната с валец , така че да се почви изтичаща асфалтова маса.

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.