

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

IZOBIT
SUPER STICK

IZOBIT SUPER STICK AL



Висококачествен самозалепващ подложен слой, с висока адхезия към основата и гъвкавост при ниски температури. Активира се чрез премахване на фолиото, което позволява бърз и икономичен монтаж, с минимален набор от инструменти. Служи като хидроизолационен слой, където не може да се използва открит огън.

Армировка: Стъклен воал
алуминиево фолио
Горно покритие : PE фолио
Долно покритие : Силиконен филм
Техническа спецификация:
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ	ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ
дължина	15 М	якост на опън, надлъжно	500 N/50 мм
ширина	1,0 М	якост на опън, напречно	350 N/50 мм
дебелина	2,00 мм	съпротивление на разкъсване, надлъжно	NDP
Количество на палет	20 ролки / 300 м ²	съпротивление на разкъсване, напречно	NDP
реакция на външен огън	BROOF (T1), BROOF (T2), BROOF (T3)	устойчивост на статично натоварване	NDP
реакция на вътрешен огън	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20	устойчивост на разкъсване, надлъжно	N/A
гъвкавост при ниска температура	-30°C	устойчивост на разкъсване, напречно	N/A
съпротивление при повишена температура	+115°C	вредни вещества	не съдържа азбест и катран

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Като долен слой в многослойни хидроизолационни системи.
Като влагоизолация и хидроизолация (тип А и Т)

ПОВЪРХНОСТИ

Бетон със съдържание на влага не повече от 5%

Топлоизолационен слой

Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Отлепване на защитното фолио

ГАРАНЦИЯ

15 /петнадесет/ години

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 10 – 35 °C.

Основата трябва да е чиста, равна и без замърсявания, с достатъчно съдържание на влага, обработена с подходящ битумен грунд.

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °C най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

Продуктът трябва да се монтира с надлъжни припокривания поне 8см и напречни припокривания поне 15см. Залепването се извършва чрез отстраняване на защитното фолио от долната страна, като едновременно с това се притиска покривният филц към повърхността, върху която се полага.

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.