

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

IZOBIT
SUPER STICK TOP

Самозалепваща SBS мембрана / горен



Висококачествен самозалепващ горен слой, с висока адхезия към основата и гъвкавост при ниски температури. Активира се чрез премахване на фолиото, което позволява бърз и икономичен монтаж, с минимален набор от инструменти. Служи като хидроизолационен слой, където не може да се използва открит огън.

Армировка: Полиестер и стъклофибър
Горно покритие : Минерална посипка
Долно покритие : Силиконов филм
Техническа спецификация:
EN 13707:2004+A2:2009



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ	ХАРАКТЕРИСТИКА	СТОЙНОСТ
дължина	7,5 М	якост на опън, надлъжно	1000 N/50 мм
ширина	1,0 М	якост на опън, напречно	700 N/50 мм
дебелина	4,00 мм	съпротивление на разкъсване, надлъжно	700 N/50 мм
Количество на палет	20 ролки / 150 м ²	съпротивление на разкъсване, напречно	1000 N/50 мм
реакция на външен огън	BROOF (T1), BROOF (T2), BROOF (T3)	устойчивост на статично натоварване	NDP
реакция на вътрешен огън	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20	устойчивост на разкъсване, надлъжно	200 N
гъвкавост при ниска температура	-30°C	устойчивост на разкъсване, напречно	200 N
съпротивление при повишена температура	+100°C	вредни вещества	не съдържа азбест и катран

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Като горен слой в многослойни хидроизолационни системи.
Като влагоизолация и хидроизолация (тип А и Т)

ПОВЪРХНОСТИ

Бетон със съдържание на влага не повече от 5%

Топлоизолационен слой

Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Отлепване на защитното фолио / механично

ГАРАНЦИЯ

15 /петнадесет/ години

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета. Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не съдържа азбест или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се използват по правилния начин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 10 – 35 °C.

Основата трябва да е чиста, равна и без замърсявания, с достатъчно съдържание на влага, обработена с подходящ битумен грунд.

Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °C най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развива на място, където ще се нанася.

Продуктът трябва да се монтира с надлъжни припокривания поне 8см и напречни припокривания поне 15см. Залепването се извършва чрез отстраняване на защитното фолио от долната страна, като едновременно с това се притиска покривният филц към повърхността, върху която се полага.

Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице.

В допълнение към информацията, предоставена в него, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др.